

LOCTITE®

WIE SIE DEN RICHTIGEN LOCTITE SOFORTKLEBSTOFF WÄHLEN

Sofortklebstoffe sind ideal für die Verklebung kleiner bis mittelgroßer Teile mit eng anliegenden, glatten Oberflächen. Sie bieten schnelle Aushärtungsgeschwindigkeiten und ausgezeichnete Klebefestigkeiten für eine Vielzahl von Substraten, einschließlich schwer zu klebender Materialien.

Henkel

UM DAS RICHTIGE LOCTITE-PRODUKT FÜR IHREN
SOFORTKLEBSTOFF BEDARF ZU FINDEN, BEANTWORTEN
SIE EINFACH DIESE 4 FRAGEN:

1 VISKOSITÄT



2 SPALTFÜLLUNG



3 SCHERFESTIGKEIT



4 SUBSTRATE






LOCTITE 401

MITTLERE VISKOSITÄT

Universell einsetzbar für schnelle Reparaturen




VISKOSITÄT
100 mPa*s



SPALTFÜLLUNG
0,15 mm



FESTIGKEIT
20 N/mm²



SUBSTRATE
GROBE AUSWAHL AN
SUBSTRATEN: METALLE,
GUMMI, HOLZ, KARTON,
KERAMIK, KUNSTSTOFFE

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

- Vielseitiger Sofortklebstoff
- Fixierzeit: 3 - 10 Sek
- Vollständige Aushärtung: 24 Std
- Temperaturbeständigkeit: +120 °C
- Ohne Zugabe von Hydrochinon 
- NSF P1 Reg. Nr.: 123011






LOCTITE 402

HOCHLEISTUNG

Auch bei Betriebstemperaturen
bis zu 135 °C




VISKOSITÄT
110 mPa*s



SPALTFÜLLUNG
0,15 mm



FESTIGKEIT
20 N/mm²



SUBSTRATE
GROBE AUSWAHL
AN SUBSTRATEN: METALLE,
GUMMI, HOLZ, KARTON,
KERAMIK, KUNSTSTOFF

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

- Vielseitiger Sofortklebstoff
- Fixierzeit: 5 – 10 Sek
- Vollständige Aushärtung: 24 Std
- Temperaturbeständigkeit bis zu 135 °C
- Patentierte Rezeptur mit weniger gefährlichen Inhaltsstoffen
- Ohne Zugabe von Hydrochinon 

FORMULA




LOCTITE 454

SCHNELLHÄRTENDES GEL

Ideal für poröse und vertikale Oberflächen




VISKOSITÄT
GEL



SPALTFÜLLUNG
0,25 mm



FESTIGKEIT
20,9 N/mm²



SUBSTRATE
GROBE AUSWAHL AN
SUBSTRATEN: METALLE,
GUMMI, HOLZ, KARTON,
KERAMIK, KUNSTSTOFFE

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

- Temperaturbeständigkeit: +120 °C
- Fixierzeit: 5 – 10 Sek
- Vollständige Aushärtung: 24 Std
- Ohne Zugabe von Hydrochinon 
- NSF P1 Reg. Nr.: 123009 




LOCTITE 3090

ZWEIKOMPONENTEN-GEL

Spaltfüllung




VISKOSITÄT
GEL



SPALTFÜLLUNG
5 mm



FESTIGKEIT
21 N/mm²



SUBSTRATE
GROBE AUSWAHL AN
SUBSTRATEN: METALLE,
GUMMI, HOLZ, KARTON,
KERAMIK, KUNSTSTOFFE

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

- Temperaturbeständigkeit: +80 °C
- Ohne Zugabe von Hydrochinon 

FORMULA